

SCHÖNOX[®] FIN er en støvreduceret og hurtighærdende standfast cementbaseret finspartelmasse, der anvendes til opretning og reparation på de fleste underlag i boliger, skoler, hospitaler, kontorer og lignende før montering af belægning.

| Produkt egenskaber

- 90% støvreduction ved blanding
- hurtighærdende
- standfast
- finkornet
- lagtykkelse op til 5 mm
- udlægges med glat spartel
- spændingsfattig
- høj tryk- og bøjningsstyrke
- fine arbejdsenskaber

| Anvendelsesområde

SCHÖNOX[®] FIN er en støvreduceret og finkornet, standfast spartelmasse, der anvendes til opretning og reparation af de fleste underlag før montering af belægning. Anvendes i private boliger, skoler, kontorer, hospitaler og lignende.

| Egnede underlag

- beton
- betonpudslag
- betondæk
- cementspartlede underlag
- beton dækelementer
- cement tyndpudslag

| Forbehandling af underlag

- underlaget skal være rengjort, således at det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- det skal være tørt, tryk- og trækfast
- underlaget skal være fri for revner
- svage og løse områder fjernes mekanisk
- lunger over 5 mm udsættes med SCHÖNOX[®] EF eller RR
- alle underlag primes

| Priming

Priming skal udføres for at opnå et ensartet sugende underlag, beskyttelse af fugtfølsomme underlag og en forbedret vedhæftning. Alle underlag primes med SCHÖNOX[®] KH i henhold til nedenstående:

- på sugende underlag blandes 1 del primer og 5 dele vand
- på let sugende underlag blandes 1 del primer og 3 dele vand
- på fugtfølsomme underlag anvendes SCHÖNOX[®] KH koncentreret

Påfør primeren jævnt med kost, rulle eller pensel, således at primeren arbejdes godt ind i underlaget. Undgå søer, da disse vil forlænge tørretiden.

OBS! Primeren skal være helt tør inden der spartles.

Følg brugsanvisningen nøje for de enkelte produkter

| Blanding

15 kg SCHÖNOX[®] FIN blandes med ca. 4,5 ltr. rent koldt vand. Blandingen foretages maskinelt til der opnås en homogen og klumpfri masse.



| Fysiske egenskaber

- trykstyrke efter 28 dage 20,0 N/mm²
- bøjningsstyrke efter 28 dage 8,0 N/mm²

| Tekniske data

- basis: cementbaseret pulver
- farve: grå
- densitet: ca. 1020 kg/m³
- brugstid: ca. 20 minutter ved +18° C
- lagtykkelse: 0 mm - 5 mm
- gangbar: efter ca. 1 time
- forbrug: 1,3 kg/m²/mm
- belægningsklar: efter ca. 3 timer
- arbejdstemperatur: bedst mellem +10° C og +20° C aldrig under +5° C

Alle angivne tider er afhængige af temperatur og luftfugtighed samt forholdene i øvrigt på den enkelte byggeplads



| Brugsanvisning

- bedste arbejdstemperatur er, når temperaturen i underlag og lokale er mellem +10° C og +20° C
- undgå primning og spartling hvis temperaturen er under +5° C
- forbered underlaget med rengøring og primning
- bland SCHÖNOX[®] FIN med rent, koldt vand til der opnås en homogen og klumpfri masse
- den færdigblandede spartelmasse fordeles ud over gulvet glat spartel til en jævn overflade i den ønskede lagtykkelse
- slibning kan normalt udføres efter ca. 2 timer
- ved lagtykkelse op til 5 mm kan gulvbelægning monteres efter ca. 3 timer

De angivne informationer omkring hærdetider, tørretider, åbentider etc. gælder ved +18° C og 50% RF, og kan afvige fra disse ved ændring af temperatur og luftfugtighed.

Undgå tillige træk på gulvet fra f.eks døre og vinduer da dette vil forstyre hærdeprocessen.

| Emballage

- 15 kg sæk

| Lagring

- opbevares tørt og køligt
- 6 måneder i tæt, lukket emballage

| Supplerende produkter

- SCHÖNOX[®] KH
- SCHÖNOX[®] spartelmasser
- SCHÖNOX[®] spartelværktøj

| Sikkerhed og miljø

- kodenr. (1993) 00 - 4

Indeholder cement. Irriterer huden. Risiko for alvorlige øjenskader. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller under arbejdet.

Indholdet af vandopløseligt chromat i den tilsatte cement er fra fremstillingstidspunktet og op til 12 måneder frem under 2 mg/kg under forudsætning af lagring på et tørt sted. Anvendelse derefter kan medføre en øget risiko for chromeksem. Produktet skal lagres i tætsluttende emballage på et tørt sted.

For yderligere information se Sikkerhedsdatablad på www.schonox.dk

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.



The SCHÖNOX management system is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Casco Byglim A/S
(Akzo Nobel Deco A/S)

Tempovej 16
2750 Ballerup

Phone +45 702 77 703

Fax +45 702 77 704

Teknisk service +45 702 77 705

Kundeservice +45 702 77 703

E-Mail byglim@casco.dk

www.schonox.dk

