



SCHÖNOX® TL

SCHÖNOX TL er en færdigblandet fliseklæb, der anvendes til opsætning af keramiske fliser, klinker, mosaik og lignende på væg indendørs. Schönox TL kan anvendes på de fleste underlag i tørre og våde rum i boligmiljø.

Egenskaber

- Færdigblandet fliseklæb
- Til vægge
- Smidig konsistens
- Lang åbentid
- Våde og tørre rum
- Kan fuges efter 24 timer

Anvendelsesområde

Schönox TL er en færdigblandet fliseklæb til keramiske materialer.

- Keramiske fliser, mosaik og lignende
- Kan anvendes til dekorationsmaterialer af polystyrol

Underlag

- Betonelementer, støbte betonvægge og dæk, der er ældre end 6 måneder. Letklynkebetonelementer med max. 4 % fugt.
- Gasbeton, Ytong, Siporex
- Pudsede vægge
- Underlag der er spartlet med cementbaserede spartelmasser
- Gipsplader og lignende
- Gamle fliser eller klinker

Forbehandling af underlag

- Underlaget skal være rengjort, således at det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast.
- Svage og løse områder fjernes mekanisk.
- Eventuelle ujævnheder, lunger og revner repareres med en Schönox spartelmasse, så der opnås en jævn og glat overflade.
- Stærkt sugende og porøse underlag primes.
- I vådrum skal gældende lovgivning samt anvisningerne for Schönox vådrumssystem nøje følges.

Primning

Porøse og stærkt sugende underlag primes med Schönox KH som følger:

- For at opnå et ensartet sugende underlag blandes 1 del primer med 5 dele vand.
- Til forbedring af vedhæftningen til beton samt pudsede og spartlede overflader, blandes 1 del primer med 3 dele vand.
- Til fugtfølsomme underlag blandes 1 del primer med 1 del vand.

Tætte underlag som metal og gamle fliser:

- Schönox PX anvendes ufortyndet.

Påfør primeren jævnt med kost, rulle eller pensel. Vær omhyggelig, således at primeren arbejdes godt ind i underlaget. Undgå søer, da disse vil forlænge tørretiden.

OBS! Primeren skal være helt tør (24 t.) inden montering af fliser, eller i vådrum inden påføring af vådrumsmembranen Schönox HA påbegyndes. Følg brugsanvisningen for de enkelte produkter nøje.

Blanding

- Schönox TL er færdigblandet

Brugsanvisning

- Bedste arbejdstemperatur er, når temperaturen i underlag og lokale er mellem +10° C og +20° C. Aldrig under +5° C.
- Kontroller at RF i luften er mindst 35 % (ved +20° C.)
- Forbered underlaget ved at prime.
- Fordel klæberen over underlaget med den glatte side af spartlen og træk derefter den tandede side igennem, så ensartet mængde opnås.
- Fliserne trykkes fast i klæberen med et lille vrid inden for ca. 15 - 20 min. (inden klæberen danner skind).
- Kontroller med jævne mellemrum, at der opnås fuld afsmitning til flisens bagside.
- Efter tørring i min. 24 timer kan fugningen påbegyndes.

- Rengør værktøj med vand, inden klæberen tørrer.

Tekniske data

- Akryl dispersion
- Farve: Gråhvid
- Densitet: Ca. 1800 kg/m³
- Skindtid: Ca 15 - 20 min.
- Arbejdstemperatur: Bedst mellem +10° C og +20° C, ikke under +5° C. Gælder både underlag og pulver
- Fugning: Efter ca. 24 timer.
- Forbrug: Ved 4 mm tanding ca. 2,0 kg/m²
Ved 6 mm tanding ca. 2,7 kg/m²

Emballage

- 8 kg plastspand

Lagring

- 1 år i tæt, lukket emballage.
- Opbevares tørt og køligt.

Fugning

- Fugning kan efter montering med Schönox TL udføres efter 24 timer (under normale forhold).

Sikkerhed og miljø

Kodenr. (1993) 00 - 1

God renlighed bør overholdes. Lim på huden fjernes med sæbe og vand. Redskaber rengøres med vand, før limen tørrer. Indtørret lim fjernes med acetone, sprit eller lignende.

For yderligere information se Sikkerhedsdatablad på www.schonox.dk

Supplerende produkter

- Schönox KH, PX
- Schönox spartelmasser
- Schönox FF, SB, SU, XR
- Schönox AS silikonfuge

Vores informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give en problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.