

Montering af kork med vinylbagside

| Beskrivelse

- Kork med vinylbagside findes i mange størrelser. Generelt består de af et korklag, som på både forside og bagside er belagt med et vinyllag.
- Kanterne er forseglede mod fugt, men kork er et levende materiale og påvirkes i nogen grad alligevel af temperatur og luftfugtighed.
- Montering af kork skal derfor altid ske i stabilt og ensartet klima.
- Limmængden skal være ca. 4 m²/litr. og påføres i et jævnt og ensartet lag.

| Forbehandling af underlag

- Underlagt skal være rent, tørt, fast og plant.
- Alt løstsiddende materiale skal fjernes, og eventuelle huller og revner repareres med en standfast spartelmasse.
- Hele arealet primes og spartles/afrettes til ±2 mm målt over en 2 m retskinne.
- Temperaturen i underlaget bør være +18° C - +20° C og luftfugtigheden i lokalet skal ligge mellem 40 % RF og 60 % RF.
- Fugtigheden i undergulvet må ikke overstige 85 % RF i henhold til Gulvfakta. Se www.gulvbranchen.dk. Ved gulvvarme må fugtigheden ikke overstige 75% RF målt ved +20° C.
- Hele arealet støvsuges grundigt. Dette gælder også ovenpå paneler og lignende.

| Limning og montering

- Lim og belægning konditioneres i lokalet min. 1 døgn ved samme temperatur og luftfugtighed, som der fremover skal være.
- Limpåføring skal ske jævnt og ensartet, og med en limmængde på ca. 4 m²/litr.
- Montering af kork skal altid ske, således at der opnås fuld limafsmidning til flisens bagside.
- Normalt kræves en kort ventetid på ca. 10 min., men denne kan variere afhængig af temperatur og luftfugtighed.
- Påfør ikke lim på større arealer end montering af fliser kan ske indenfor ca. 20 min. Dette gælder også ved tilskæringer.
- Det er vigtigt at hver enkelt flise grides godt fast i limen. Kontroller med mellemrum at der opnås fuld afsmitning til flisens bagside.
- Eventuelle limrester i samlinger og på flisen fjernes omgående med en fugtig klud. Det er vigtigt at dette sker inden limen tørrer.
- Hele arealet tromles/eftergrides efter ca. 30 - 60 min.

| Vær opmærksom på

- Både kork og lim akklimatiseres i lokalet i 24 timer inden anvendelse.
- Fastgning af samlinger i våd lim med smal hammer presser limen væk og øger hermed risikoen for stukkende samlinger.



Montering af kork med vinylbagside

- Høj temperatur forkorter monteringsiden og lav temperatur forlænger den.
- Høj luftfugtighed forlænger ventetiden og lav luftfugtighed forkorter den.
- Montering foretaget i for tør lim giver ingen eller meget ringe afsmitning til flisens bagside.
- Montering i for våd lim gør at limens klæbeevne ikke udnyttes optimalt.
- Tag ikke det nylagte gulv i brug de første 24 timer.
- Limen opnår sin maksimale styrke efter ca. 8 - 14 dage afhængig af temperatur og luftfugtighed.

| Produkter

- SCHÖNOX/Casco primer anvendes inden spartling.
- SCHÖNOX/Casco standfast spartelmasse til reparation.
- SCHÖNOX/Casco selvnivellerende spartelmasse til finspartling.
- CascoProff Extra 3444/CascoFlex 3442 til limning.
- Casco Wipe Off til fjernelse af limpletter.

| Værktøj

- Casco Tandspartel 6131 til spartling.
- Casco Limspartel 6108 eller 6109 til limpåføring.
- Casco Limskaft 6112 (opretstående limning/spartling)

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.



Casco Byglim A/S

(Akzo Nobel Deco A/S)

Holmbladsgade 70

2300 København S

Phone +45 32698220

Fax +45 32698223

Teknisk service +45 32698215

Kundeservice +45 32698225

E-Mail byglim@casco.dk

www.casco.dk

