

Montering af Linoleum

| Beskrivelse

- Linoleum er et levende naturmateriale, der påvirkes af temperatur og luftfugtighed, og montering skal derfor ske under stabile og ensartede konditioner.
- Temperaturen i lokalet skal være ca. + 20° C og luftfugtigheden 35 – 65 % RF.
- Linoleumsbanerne bør kantskæres inden montering.
- Eventuelle mindre "hængefolde" kan i mange tilfælde dobbeltlimes, men kraftige "hængefolde" skal bortskæres.
- Limmængden skal være 3,5 m²/litr.

| Forbehandling af underlag

- Montering af linoleum skal generelt ske på sugende underlag.
- Underlaget skal være rent, tørt, fast og plant.
- Alt løstsiddende materiale skal fjernes, og eventuelle huller og revner repareres med en standfast spartelmasse.
- Hele arealet primes og spartles/afrettes til ±2 mm målt over en 2 m retskinne.
- Temperaturen i underlaget bør være +18° C - +20° C og luftfugtigheden i lokalet skal ligge mellem 40 % RF og 60 % RF.
- Fugtigheden i undergulvet må ikke overstige 85 % RF i henhold til Gulvfakta. Se www.gulvbranchen.dk.
- Hele arealet støvsuges grundigt. Dette gælder også ovenpå paneler og lignende.

| Limning og montering

- Lim og belægning konditioneres i lokalet min. 1 døgn ved samme temperatur og luftfugtighed, som der fremover skal være.
- Limpåføring skal ske jævnt og ensartet, og med en limmængde på ca. 3,5 m²/litr.
- Normalt er ventetid ikke påkrævet, men kan dog være nødvendig afhængig af temperatur og luftfugtighed i lokalet.
- Montering af linoleum skal altid ske i våd lim, således at der opnås fuld limafsmitning til belægningens bagside.
- Påfør ikke lim på større arealer end montering og tilskæring kan ske indenfor ca. 20 min.
- Banerne monteres i den våde lim og gnides godt fast, således at der opnås fuld kontakt overalt, og alt luft presses ud.
- På midten, når anden del af banerne slås tilbage, er det vigtigt, at den først påførte lim ikke ligger åben for længe og derved bliver for tør. Påfør derfor først en spartelbredde lim på tværs af banerretningen, og rul umiddelbart banen ud i den våde lim. Herefter påføres lim på det øvrige areal.
- Eventuelle limrester i samlinger og på flisen fjernes omgående med en fugtig klud. Det er vigtigt at dette sker inden limen tørrer.
- Samlingerne skæres med 1 - 2 mm luft, og trykkes fast i limen med finerhammer eller lignende.
-



Montering af Linoleum

- Hele arealet tromles/eftergrides efter ca. 30 - 60 min.
- Svejsning af fugerne må tidligst foretages efter 24 timer.

| Vær opmærksom på

- Linoleumsbanerne lagres efter tilskæring stående.
- Fastgning af samlinger i for våd lim med smal hammer presser limen væk.
- Høj temperatur forkorter monterings-tiden og lav temperatur forlænger den.
- Høj luftfugtighed forlænger ventetiden og lav luftfugtighed forkorter den.
- Montering foretaget i for tør lim giver ingen eller meget ringe af-smitning til flisens bagside.
- Montering i for våd lim gør at limens klæbeevne ikke udnyttes optimalt.
- Tag ikke det nylagte gulv i brug de første 24 timer.
- Limen opnår sin maksimale styrke efter ca. 8 - 14 dage afhængig af temperatur og luftfugtighed.

| Produkter

- SCHÖNOX/Casco primer anvendes inden spartling.
- SCHÖNOX/Casco standfast spartelmasse til reparation.
- SCHÖNOX/Casco selvsnivellerende spartelmasse til finspartling.
- CascoLin 3449, CascoLin Extra 3453, CascoLin Solid 3481 til limning.
- Casco Wipe Off til fjernelse af limpletter.

| Værktøj

- Casco Tandspartel 6131 til spartling.
- Casco Limspartel 6121 limpåføring.
- Casco Limskaft 6112 (opretstående limning/spartling)

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.



Casco Byglim A/S

(Akzo Nobel Deco A/S)

Holmbladsgade 70

2300 København S

Phone +45 32698220

Fax +45 32698223

Teknisk service +45 32698215

Kundeservice +45 32698225

E-Mail byglim@casco.dk

www.casco.dk

