

Driftsvejledning for facadefuger

| Generelt

- Elastiske fuger omkring døre og vinduer, imellem bygningsdele etc. skal som alle andre bygningsdele besigtiges og vedligeholdes med jævne mellemrum.
- Vedligeholdelse skal ske for at sikre, at den elastiske fuges funktion opretholdes.
- Der skal ligeledes med jævne mellemrum foretages en korrekt rengøring af fugen.
- Ovennævnte rengøring og besigtigelse skal udføres af ejer eller dennes stedfortræder.

| Forudsætninger

- De elastiske fuger besigtiges en gang årligt. Særligt belastede/udsatte fuger kræver oftere besigtigelse.
- Besigtigelsen, skal under hensyn til ansvarsfordelingen, dokumenteres med en tilstandsrapport. Denne tilstandsrapport skal indeholde tekniske data om fugens oprindelse, vurdering af fugens tilstand, tidspunkt for besigtigelse etc.
- Stamoplysninger om den anvendte fugemasse skal udfyldes af entreprenøren ved aflevering af fugeentreprisen. Produktinformationer for de anvendte produkter skal vedlægges.
- Eventuelle defekte fuger (fugeslip, fugemassebrud, tilsmudsning etc.) skal udbedres hurtigst muligt efter besigtigelse, således at fugens funktion bringes op på et niveau, der svarer til det oprindeligt projekterede.

| Rengøring

- Almindelig rengøring, som fjernelse af støv, alger, mos, jord, nedfaldende blade etc. skal foretages med jævne mellemrum, da der ellers kan dannes grobund for mikroorganismer med misfarvning til følge.
- Rengøring foretages som udgangspunkt tørt med blød børste eller pensel.
- Ved tilsmudsede fuger vaskes disse med et svagt rengøringsmiddel.
- Som rengøringsmiddel anvendes rent vand tilsat lidt brun sæbe, opvaskemiddel eller lignende svage rengøringsmidler.
- Andre rengøringsmidler kan efter leverandørens anvisninger anvendes, men der kan være kemiske problemer forbundet hermed.
- I tvivlstilfælde, hvor rengøringsmidlernes påvirkning af fugematerialerne eller omgivelserne ikke kendes, anbefales det altid at udføre en prøve.

| Punktvis reparation

- Som udgangspunkt og ud fra en æstetisk og teknisk betragtning anbefales det at udskifte hele fugen frem for punktvis reparation.
- Punktvis reparation foretages ved at udskære de beskadigede områder og omhyggeligt afrense kontakt fladerne, således at disse er rene og tørre samt fri for løse partikler.
- Primning foretages, hvis det anbefales af leverandøren.
- Der efterfuges med det oprindeligt anvendte produkt.
- Farveforskel kan forekomme afhængig af fugens alder, påvirkning af UV-stråling etc.



Driftsvejledning for facadefuger

| Udskiftning

- Udskiftning foretages ved at udskære de beskadigede områder og omhyggeligt afrense kontaktfladerne, således at disse er rene og tørre samt fri for løse partikler.
- Hvis bagstop/isolering beskadiges ved udskæring af fugen, skal dette udskiftes.
- Primning foretages, hvis det anbefales af leverandøren.
- Der efterfuges med det oprindeligt anvendte produkt.
- Skader og deres årsager skal forinden retablering af fugen altid klarlægges, elimineres og udbedres.

| Vær opmærksom på

- Såfremt der anvendes andre produkter end de oprindeligt anvendte, skal den pågældende leverandør rådføres om eventuelle særlige foranstaltninger for at sikre vedhæftningen.
- På hæfteflader hvor der oprindeligt er anvendt plastisk oliebaseeret fugemasse, kan der ikke forventes varig vedhæftning for elastiske fugemasser. Det samme er tilfældet for silikone fugemasser.
- Elastiske fuger bør generelt ikke overmales. Overmaling bør derfor kun udføres efter samråd med fugemasseleverandøren.
- Produktinformationer, sikkerhedsdatablade, anvisninger etc. findes på www.casco.dk
- I øvrigt skal anvisninger og vejledninger på www.fugebranchen.dk nøje følges.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.



Casco Byglim A/S

(Akzo Nobel Deco A/S)

Holmbladsgade 70

2300 København S

Phone +45 32698220

Fax +45 32698223

Teknisk service +45 32698215

Kundeservice +45 32698225

E-Mail byglim@casco.dk

www.casco.dk

