

Rengøring og vedligeholdelse af vådrumsfuger

| Generelt

- Fuger i våde rum skal som alle andre bygningsdele besigtiges og vedligeholdes med jævne mellemrum.
- Vedligeholdelse skal ske for at sikre, at fugens funktion opretholdes.
- Der skal ligeledes med jævne mellemrum foretages en korrekt rengøring af fugen.
- Ovennævnte rengøring og besigtigelse skal udføres af ejer/bruger.

| Forudsætninger

- Det forudsættes at den anvendte fugemasse er egnet til vådrum, og at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt.
- Vådrummet forudsættes at være ventileret/udluftet på en sådan måde, at begroinger som skimmel, mug eller svampe begrænset bedst muligt.
- Grundig besigtigelse foretages mindst en gang årligt. Særligt udsatte fuger i f.eks brucenicher, hjørnefuger, fuger omkring gulvafløb etc. skal besigtiges oftere.
- Ved besigtigelsen kontrolleres overfladen visuelt for revner, brud, misfarvning eller blødgøring. Vedhæftningen kontrolleres ved at trykke et stumt instrument ned midt i fugen med moderat kraft.
- Konstateres skader kræver dette udbedring umiddelbart. Dog skal årsagen til skaden klarlægges inden udbedring.

| Rengøring

- Ved almindelig rengøring skal man være særlig omhyggelig med at fjerne støv, alger og sæberester, da der ellers kan dannes grobund for mikroorganismer med misfarvning til følge.
- Rengøring foretages som udgangspunkt med blød børste eller klud.
- Som rengøringsmiddel anvendes rent vand tilsat lidt opvaskemiddel eller lignende svage rengøringsmidler.
- Andre rengøringsmidler kunne være eddikeopløsning, sanitetsrengøringsmidler eller rengøringsmidler egnet til våde rum.
- Misfarvning af fuger kan søges begrænset ved at påføre atamon eller klorin på fugen. Lad dette tørre og afbørst efterfølgende.
- Ved kraftig misfarvning må fugerne udskiftes.
- Misfarvning af fugen skyldes i langt de fleste tilfælde mikroorganismer, der opstår på grund af manglende udluftning og rengøring.

| Punktvis reparation

- Som udgangspunkt og ud fra en æstetisk og teknisk betragtning anbefales det at udskifte hele fugen frem for punktvis reparation.

| Udskiftning

- Udskiftning foretages ved at udskære de beskadigede områder og omhyggeligt afrense kontaktfladerne, således at disse er rene og tørre samt fri for løse partikler.



Driftsvejledning for facadefuger

- Hvis bagstop/isolering beskadiges ved udskæring af fugen, skal dette udskiftes.
- Der efterfuges med Casco AquaSeal.
- Skader og deres årsager skal forinden retablering af fugen altid klarlægges, elimineres og udbedres.
- Se i øvrigt anvisning: Gruppe 39,03 Udskiftning af vådrumsfuger

| Vær opmærksom på

- Såfremt der anvendes andre produkter end de oprindeligt anvendte, skal den pågældende leverandør rådføres om eventuelle særlige foranstaltninger for at sikre vedhæftningen.
- Elastiske fuger bør generelt ikke overmales. Overmaling bør derfor kun udføres efter samråd med fugemasseleverandøren.
- Produktinformationer, sikkerhedsdatablade, anvisninger etc. findes på www.casco.dk
- I øvrigt skal anvisninger og vejledninger på www.fugebranchen.dk nøje følges.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.



Casco Byglim A/S

(Akzo Nobel Deco A/S)

Holmbladsgade 70

2300 København S

Phone +45 32698220

Fax +45 32698223

Teknisk service +45 32698215

Kundeservice +45 32698225

E-Mail byglim@casco.dk

www.casco.dk

