



| SCHÖNOX SEZ PLUS Gangbar på kun 3 timer! |

SCHÖNOX SEZ PLUS 3627 er en hurtigcement, der anvendes som puds-/ slidlag på betonunderlag indendørs. Lagtykkelse er fra 10 - 80 mm. Ved svømmende konstruktion > 35 mm. SCHÖNOX SEZ PLUS kan anvendes på både små og store arealer samt til reparation af huller og lunker. SCHÖNOX SEZ PLUS kan også anvendes ved gulvvarme og kan udlægges med pumpe.



- Kan anvendes ved gulvvarme
- Hurtighærdende
- Udlægges i 10 - 80 mm
- Kan overspartles efter 1 døgn
- Høj trykstyrke

SCHÖNOX SEZ PLUS

Farve:	Grå (cement)
Konsistens:	Cementbaseret pulverprodukt
Vægtfylde:	1.750 kg/m ³
Slibning:	Efter ca. 3 timer
Anvendelsestemperatur:	Min +5°C. Bedst ved +10° til +20°C
Anvendelsestid:	Ca. 30 min. efter blanding
Emballage:	25 kg sæk
Lagtykkelse:	10 - 80 mm ved fast konstruktion

- **Trin 1** (se billedeillustrationer til højre) Ved fast underlag skal dette være rent, så det fremstår fri for skillemidler. Det skal være tørt, tryk- og trækfast. Svage og løse områder fjernes. Der primes eller svummes. Ved flydende konstruktion udlægges 2 lag folie.
- **Trin 2** SCHÖNOX SEZ Plus blandes let i en tvangsblender til en homogen, jordfugtig masse med ca. 2 ltr. vand pr sæk.
- **Trin 3** SCHÖNOX SEZ PLUS udlægges som traditionelt pudslag efter ledere.
- **Trin 4** Betonunderlag primes med SCHÖNOX KH fortyndet med 5 dele vand. Ved lagtykkelse over 20 mm svummes underlaget: 2,5 kg SCHÖNOX SEZ Plus blandes med 2,5 ltr. vand og 0,5 ltr. SCHÖNOX KH. SCHÖNOX SEZ Plus udlægges i den våde/fugtige svumning.
- **Trin 5** Sørg for god komprimering.
- **Trin 6** Efter 24 timer kan spartling eller montering af keramiske fliser påbegyndes. Ved montering af anden gulvbelægning skal det sikres, at SCHÖNOX SEZ Plus er tilstrækkelig tør.



Casco Byglim A/S
Tempovej 16
DK-2750 Ballerup
Telefon +45 702 77 703
E-mail: byglim@casco.dk
www.schoenox.dk

The SCHÖNOX management system
is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS